

試験証明書

依頼者 ラムエンタープライズ株式会社  
品名 タートルスキン インサイダ・プラス  
試験項目 厚さ ほか


平成20年 9月 3日付で当所に提出された試料の試験結果は、下記の通りであることを証明します。

財団法人 日本化学繊維検査協会

平成20年 9月12日

東京事業所


記



試験項目	試験結果	試験方法
* 厚さ (mm)	0.82	JIS L 1096 荷重23.5kPa
* 質量 (g/m <sup>2</sup> )	444.9	JIS L 1096
* 切創力 (N)	11.2	JIS T 8052
Cファクター	0.68	
* 耐切創性	貫通強さ (N) 9.8	カケン法*

\* 手の平側を積層にて試験した。

\* 定速伸長形破裂試験機を用い、図のように試験片の表を上にして、しわ及びたるみが生じないように均一な張力を加えてから内径4.4cmのクランプに取り付け、50cm/minの加圧速度でナイフの刃が突き破る強さを測定して、3回の平均値で表わす。



提示試料

KAKEN JSTIIF KAKE